

## UBEポリエチレン (EVA) グレード一覧



項目	MFR	密度	VA%	引張 破壊強さ	引張 破壊伸び	曲げこわさ (オルゼン)	硬度	ピカッ 軟化温度	脆化温度	主な特長	主な用途
試験方法	JIS K7210	JIS K7112	UBE法	JIS K7113	JIS K7113	JIS K7106	JIS K7215	JIS K7206	JIS K7216		
単位	g/10min	kg/m <sup>3</sup>	%	MPa	%	MPa	HDA	°C	°C		
V106	0.4	920	6	22	750	110	96	88	<-75	高強度	重包装
V206	2	920	6	19	730	100	96	86	<-75	高透明・高光沢	ストレッチ
V210	4	930	10	19	750	80	95	74	<-75	柔軟性	発泡・シート
V115	0.8	940	15	25	750	65	93	70	<-75	柔軟性, 高透明, 高強度	ストレッチ
V215	2	940	15	21	740	60	92	68	<-75	柔軟性	ストレッチ
V315	17	940	15	13	690	47	92	65	<-75	柔軟性	射出・改質ブレンド
V319	15	940	19	14	750	42	90	58	<-75	柔軟性	射出・改質ブレンド
V218	2.5	940	18	20	730	60	92	63	<-75	柔軟性	発泡
V221	2.5	940	21	24	750	50	90	60	<-75	柔軟性	発泡
V322	3	940	22	24	750	48	87	58	<-75	柔軟性	発泡・シート
VF105T	1	920	5.5	21	750	105	96	87	<-75	柔軟性	農業用フィルム
VF120T	1	940	20	30	750	55	92	65	<-75	高強度・高透明・柔軟性	農業用フィルム
VF215C	2.3	940	15	21	740	60	92	68	<-75	高強度・高透明・柔軟性	ストレッチ・ラップ・農業用フィルム
VZ732	6	949	26	21	800	-	88	42	<-75	高透明・柔軟性	透明シート・発泡製品

※ 上記の数値は代表値であり規格値ではありません。

※ 本表の測定値はプレスシートによるものです。

### 宇部丸善ポリエチレン株式会社

営業部  
〒105-6791  
東京都港区芝浦1-2-1 シーパンスN館  
TEL (03) 5419-6165 FAX (03) 5419-6249

開発部  
〒290-8550  
千葉県市原市五井南海岸8-1 宇部興産(株)内  
TEL (0436) 23-5124 FAX (0436) 23-5352